

# 铝合金建筑型材产品质量国家监督抽查实施细则 ( 2021 年版 )

## 1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每批次产品抽取 6 根型材。检验样品和备用样品均分别从 6 根型材截取。其中阳极氧化型材、电泳涂漆型材、喷粉型材和喷漆型材截取 12 段（每段长 1000mm），6 段作为检验样品，6 段作为备用样品；隔热型材截取 84 段（长 1000mm12 段，长 100mm72 段），42 段（长 1000mm6 段，长 100mm36 段）作为检验样品，42 段（长 1000mm6 段，长 100mm36 段）作为备用样品。

## 2 检验依据

表 1 阳极氧化型材

序号	检验项目	检验方法
1	Si	GB/T 5237.2-2017 GB/T 5237.1-2017 GB/T 20975.5-2020 GB/T 20975.25-2020 GB/T 7999-2015
	Fe	GB/T 5237.2-2017 GB/T 5237.1-2017 GB/T 20975.4-2020 GB/T 20975.25-2020 GB/T 7999-2015
	Cu	GB/T 5237.2-2017 GB/T 5237.1-2017 GB/T 20975.3-2020 GB/T 20975.25-2020 GB/T 7999-2015
	Mn	GB/T 5237.2-2017 GB/T 5237.1-2017 GB/T 20975.7-2020 GB/T 20975.25-2020 GB/T 7999-2015
	Mg	GB/T 5237.2-2017 GB/T 5237.1-2017 GB/T 20975.16-2020 GB/T 20975.25-2020 GB/T 7999-2015
	Cr	GB/T 5237.2-2017 GB/T 5237.1-2017

序号	检验项目		检验方法
			GB/T 20975.18-2020 GB/T 20975.25-2020 GB/T 7999-2015
	Zn		GB/T 5237.2-2017 GB/T 5237.1-2017 GB/T 20975.8-2008 GB/T 20975.25-2020 GB/T 7999-2015
	Ti		GB/T 5237.2-2017 GB/T 5237.1-2017 GB/T 20975.12-2020 GB/T 20975.25-2020 GB/T 7999-2015
2	力学性能	抗拉强度 $R_m$	GB/T 5237.1-2017 GB/T 16865-2013
		规定非比例延伸强度 $R_{p0.2}$	GB/T 5237.1-2017 GB/T 16865-2013
		断后伸长率 $A_{50mm}$	GB/T 5237.1-2017 GB/T 16865-2013
3	壁厚尺寸	壁厚偏差	GB/T 5237.2-2017 GB/T 5237.1-2017
4	膜层性能	局部膜厚	GB/T 8014.1-2005 GB/T 4957-2003 GB/T 6462-2005
		平均膜厚	GB/T 8014.1-2005 GB/T 4957-2003 GB/T 6462-2005
		封孔质量	GB/T 8753.1-2017

表 2 电泳涂漆型材

序号	检验项目		检验方法
1	化学成分	Si	GB/T 5237.3-2017 GB/T 5237.1-2017 GB/T 20975.5-2020 GB/T 20975.25-2020 GB/T 7999-2015
		Fe	GB/T 5237.3-2017 GB/T 5237.1-2017 GB/T 20975.4-2020 GB/T 20975.25-2020 GB/T 7999-2015
		Cu	GB/T 5237.3-2017 GB/T 5237.1-2017 GB/T 20975.3-2020 GB/T 20975.25-2020 GB/T 7999-2015

序号		检验项目	检验方法
		Mn	GB/T 5237.3-2017 GB/T 5237.1-2017 GB/T 20975.7-2020 GB/T 20975.25-2020 GB/T 7999-2015
2	力学性能	Mg	GB/T 5237.3-2017 GB/T 5237.1-2017 GB/T 20975.16-2020 GB/T 20975.25-2020 GB/T 7999-2015
		Cr	GB/T 5237.3-2017 GB/T 5237.1-2017 GB/T 20975.18-2020 GB/T 20975.25-2020 GB/T 7999-2015
		Zn	GB/T 5237.3-2017 GB/T 5237.1-2017 GB/T 20975.8-2008 GB/T 20975.25-2020 GB/T 7999-2015
		Ti	GB/T 5237.3-2017 GB/T 5237.1-2017 GB/T 20975.12-2020 GB/T 20975.25-2020 GB/T 7999-2015
		抗拉强度 $R_m$	GB/T 5237.1-2017 GB/T 16865-2013
	壁厚尺寸	规定非比例延伸强度 $R_{p0.2}$	GB/T 5237.1-2017 GB/T 16865-2013
		断后伸长率 $A_{50mm}$	GB/T 5237.1-2017 GB/T 16865-2013
3	壁厚尺寸	壁厚偏差	GB/T 5237.3-2017 GB/T 5237.1-2017
4	复合膜性能	阳极氧化膜局部膜厚	GB/T 5237.3-2017 GB/T 8014.1-2005 GB/T 4957-2003 GB/T 6462-2005
		漆膜局部膜厚	GB/T 5237.3-2017 GB/T 8014.1-2005 GB/T 4957-2003 GB/T 6462-2005
		复合膜局部膜厚	GB/T 5237.3-2017 GB/T 8014.1-2005 GB/T 4957-2003 GB/T 6462-2005
		漆膜硬度	GB/T 6739-2006
		漆膜干附着性	GB/T 5237.3-2017 GB/T 9286-1998
		漆膜湿附着性	GB/T 5237.3-2017 GB/T 9286-1998

序号	检验项目		检验方法
	耐碱性	GB/T 5237.3-2017	

表 3 喷粉型材

序号	检验项目		检验方法
1	化学成分	Si	GB/T 5237.4-2017 GB/T 5237.1-2017 GB/T 20975.5-2020 GB/T 20975.25-2020 GB/T 7999-2015
		Fe	GB/T 5237.4-2017 GB/T 5237.1-2017 GB/T 20975.4-2020 GB/T 20975.25-2020 GB/T 7999-2015
		Cu	GB/T 5237.4-2017 GB/T 5237.1-2017 GB/T 20975.3-2020 GB/T 20975.25-2020 GB/T 7999-2015
		Mn	GB/T 5237.4-2017 GB/T 5237.1-2017 GB/T 20975.7-2020 GB/T 20975.25-2020 GB/T 7999-2015
		Mg	GB/T 5237.4-2017 GB/T 5237.1-2017 GB/T 20975.16-2020 GB/T 20975.25-2020 GB/T 7999-2015
		Cr	GB/T 5237.4-2017 GB/T 5237.1-2017 GB/T 20975.18-2020 GB/T 20975.25-2020 GB/T 7999-2015
		Zn	GB/T 5237.4-2017 GB/T 5237.1-2017 GB/T 20975.8-2008 GB/T 20975.25-2020 GB/T 7999-2015
		Ti	GB/T 5237.4-2017 GB/T 5237.1-2017 GB/T 20975.12-2020 GB/T 20975.25-2020 GB/T 7999-2015
2	力学性能	抗拉强度 R <sub>m</sub>	GB/T 5237.4-2017 GB/T 5237.1-2017 GB/T 16865-2013

序号	检验项目		检验方法
		规定非比例延伸强度 $R_{p0.2}$	
	断后伸长率 $A_{50mm}$		GB/T 5237.4-2017 GB/T 5237.1-2017 GB/T 16865-2013
3	壁厚尺寸	壁厚偏差	GB/T 5237.4-2017 GB/T 5237.1-2017
4	膜层性能	装饰面上的膜层局部厚度	GB/T 4957-2003
		干附着性	GB/T 5237.4-2017 GB/T 9286-1998
		湿附着性	GB/T 5237.4-2017 GB/T 9286-1998
		沸水附着性	GB/T 5237.4-2017 GB/T 9286-1998
		压痕硬度	GB/T 9275-2008

表 4 喷漆型材

序号	检验项目		检验方法
1	化学成分	Si	GB/T 5237.5-2017 GB/T 5237.1-2017 GB/T 20975.5-2020 GB/T 20975.25-2020 GB/T 7999-2015
		Fe	GB/T 5237.5-2017 GB/T 5237.1-2017 GB/T 20975.4-2020 GB/T 20975.25-2020 GB/T 7999-2015
		Cu	GB/T 5237.5-2017 GB/T 5237.1-2017 GB/T 20975.3-2020 GB/T 20975.25-2020 GB/T 7999-2015
		Mn	GB/T 5237.5-2017 GB/T 5237.1-2017 GB/T 20975.7-2020 GB/T 20975.25-2020 GB/T 7999-2015
		Mg	GB/T 5237.5-2017 GB/T 5237.1-2017 GB/T 20975.16-2020 GB/T 20975.25-2020 GB/T 7999-2015
		Cr	GB/T 5237.5-2017 GB/T 5237.1-2017

序号	检验项目		检验方法
			GB/T 20975.18-2020 GB/T 20975.25-2020 GB/T 7999-2015
	Zn		GB/T 5237.5-2017 GB/T 5237.1-2017 GB/T 20975.8-2008 GB/T 20975.25-2020 GB/T 7999-2015
	Ti		GB/T 5237.5-2017 GB/T 5237.1-2017 GB/T 20975.12-2020 GB/T 20975.25-2020 GB/T 7999-2015
2	力学性能	抗拉强度 $R_m$	GB/T 5237.5-2017 GB/T 5237.1-2017 GB/T 16865-2013
		规定非比例延伸强度 $R_{p0.2}$	GB/T 5237.5-2017 GB/T 5237.1-2017 GB/T 16865-2013
		断后伸长率 $A_{50mm}$	GB/T 5237.5-2017 GB/T 5237.1-2017 GB/T 16865-2013
3	壁厚尺寸	壁厚偏差	GB/T 5237.5-2017 GB/T 5237.1-2017
4	膜层性能	平均膜厚	GB/T 5237.5-2017 GB/T 4957-2003
		局部膜厚	GB/T 5237.5-2017 GB/T 4957-2003
		硬度	GB/T 6739-2006
		干附着性	GB/T 5237.5-2017 GB/T 9286-1998
		湿附着性	GB/T 5237.5-2017 GB/T 9286-1998
		沸水附着性	GB/T 5237.5-2017 GB/T 9286-1998

表 5 隔热型材

序号	检验项目		检验方法
1	化学成分	Si	GB/T 5237.6-2017 GB/T 5237.1-2017 GB/T 20975.5-2020 GB/T 20975.25-2020 GB/T 7999-2015
		Fe	GB/T 5237.6-2017 GB/T 5237.1-2017 GB/T 20975.4-2020 GB/T 20975.25-2020

序号		检验项目	检验方法
			GB/T 7999-2015
		Cu	GB/T 5237.6-2017 GB/T 5237.1-2017 GB/T 20975.3-2020 GB/T 20975.25-2020 GB/T 7999-2015
		Mn	GB/T 5237.6-2017 GB/T 5237.1-2017 GB/T 20975.7-2020 GB/T 20975.25-2020 GB/T 7999-2015
		Mg	GB/T 5237.6-2017 GB/T 5237.1-2017 GB/T 20975.16-2020 GB/T 20975.25-2020 GB/T 7999-2015
		Cr	GB/T 5237.6-2017 GB/T 5237.1-2017 GB/T 20975.18-2020 GB/T 20975.25-2020 GB/T 7999-2015
		Zn	GB/T 5237.6-2017 GB/T 5237.1-2017 GB/T 20975.8-2008 GB/T 20975.25-2020 GB/T 7999-2015
		Ti	GB/T 5237.6-2017 GB/T 5237.1-2017 GB/T 20975.12-2020 GB/T 20975.25-2020 GB/T 7999-2015
2	力学性能	抗拉强度 $R_m$	GB/T 5237.6-2017 GB/T 5237.1-2017 GB/T 16865-2013
		规定非比例延伸强度 $R_{p0.2}$	GB/T 5237.6-2017 GB/T 5237.1-2017 GB/T 16865-2013
		断后伸长率 $A_{50mm}$	GB/T 5237.6-2017 GB/T 5237.1-2017 GB/T 16865-2013
3	壁厚尺寸	壁厚偏差	GB/T 5237.6-2017 GB/T 5237.1-2017
4	复合性能	纵向抗剪特征值（高温）	GB/T 5237.6-2017 GB/T 28289-2012
5		膜层性能	按表面处理方式不同，分别见表1、表2、表3和表4

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡

是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

### 3 判定规则

#### 3.1 依据标准

GB/T 5237.1-2017 铝合金建筑型材 第1部分：基材

GB/T 5237.2-2017 铝合金建筑型材 第2部分：阳极氧化型材

GB/T 5237.3-2017 铝合金建筑型材 第3部分：电泳涂漆型材

GB/T 5237.4-2017 铝合金建筑型材 第4部分：喷粉型材

GB/T 5237.5-2017 铝合金建筑型材 第5部分：喷漆型材

GB/T 5237.6-2017 铝合金建筑型材 第6部分：隔热型材

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

#### 3.2 判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

### 4 附则

本细则代替《市场监管总局关于发布131种产品质量国家监督抽查实施细则的公告》（2020年第36号）中的《铝合金建筑型材产品质量国家监督抽查实施细则》。